

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr KD/WRA/ ISO3183 /26/10/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Nazwa: **Rury stalowe bez szwu.**

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Rury stalowe bez szwu,
w zakresie średnic zewnętrznych: 21,3+114,3mm i grubości ścianek 2,1+10,0mm,
w klasie wymagań i gatunkach:**

Klasa wymagań	Gatunki stali
PSL1	L175/A25, L210/A, L245/B, L290/X42, L320/X46, L360/X52, L390/X56, L415/X60
PSL2	L245R/BR, L290R/X42R, L245N/BN, L290N/X42N, L320N/X46N, L360N/X52N, L390N/X56N, L415N/X60N, L245NE/BNE, L290NE/X42NE, L360NE/X52NE, L415NE/X60NE

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

SMLS/ISO3183

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do rurociągowych systemów transportowych w przemyśle naftowym i gazowniczym.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**ALCHEMIA S.A.
ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa**

Miejsce wytwarzania wyrobu budowlanego:

**ALCHEMIA S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem
ul. Lubliniecka 12, 47-120 Zawadzkie**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 1

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

- 7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN ISO 3183:2013 + A1:2018 (EN ISO 3183:2012 + A1:2018 [IDT]) Przemysł naftowy i gazowniczy. Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu:

**Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.
nr akredytacji: AC 005**

Numer Certyfikatu: **005-UWB-023 (z dnia 26-10-2018)**

- 7b. Krajowa ocena techniczna:

Nie dotyczy



8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Deklarowane właściwości użytkowe													Uwagi
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Nominalna ścianka [mm]	Gatunek materiału											
		L175/A25		L210/A		L245/B		L290/X42		Wartości			
		Wartości		Wartości		Wartości		Wartości		Wartości			
Tolerancje średnicy i owalności	≥	≤	Tolerancje średnicy		Tolerancje owalności								
			Rura bez końców (mm)		Końce rury (mm)		Rura bez końców (mm)		Końce rury (mm)				
	2,1	10,0	od -0,8 do +0,4		od -0,8 do +0,4		1,2		0,9				
			D ≥60,3		±0,0075 D		od -0,4 do +1,6		0,020 D		0,015 D		
Tolerancje grubości ścianki	≥	≤	Gdzie: D - wyspecyfikowana średnica zewnętrzna rury ; Końiec rury (do 100mm od końców); Owalność = $D_{max}-D_{min}$ (mm)										
	2,1	4,0	od -0,5 do +0,6										
	>	≤											
	4,0	10,0	od -0,125 t do +0,150 t (gdzie t- wyspecyfikowana ścianka rury)										
Wydużenie [Ar]	≥	≤	min. (%)										
	2,1	10,0	$A_f = 1940 \frac{A_{xc}^{0,2}}{l^{0,9}}$; gdzie: U - min. R _m (MPa), A _{xc} - odpowiedni do zastosowania przekrój poprzeczny próbki do próby rozciągania, wyrażony w mm ² , zaokrąglony do najbliższych 10mm ²										
Wytrzymałość na rozciąganie [R _m]	≥	≤	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	
	2,1	10,0	310	-	335	-	415	-	415	-	415	-	
Granica plastyczności [R _{10,5}]	≥	≤	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	
	2,1	10,0	175	-	210	-	245	-	245	-	290	-	
Szczelność (metoda: hydrostatyczna – płyn lub elektromagnetyczna)	≥	≤	Szczelna										
	2,1	10,0											
Trwałość	≥	≤	Niepowlekana										
	2,1	10,0											

A. Z. W. W. W.

Deklarowane właściwości użytkowe													Uwagi
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Nominalna ścianka [mm]	Gatunek materiału											
		L 320/X46		L 360/X52		L 390/X56		L 415/X60					
		Wartości		Wartości		Wartości		Wartości		Wartości			
Tolerancje średnicy i owalności	≥	≤	D (mm)		Tolerancje średnicy				Tolerancje owalności				
			Rura bez końców (mm)		Końce rury (mm)		Rura bez końców (mm)		Końce rury (mm)				
			od -0,8 do +0,4		od -0,8 do +0,4		1,2		0,9				
	2,1	10,0	D ≥60,3 ±0,0075 D		od -0,4 do +1,6		0,020 D		0,015 D				
Tolerancje grubości ścianki	≥	≤	Gdzie: D - wyspecyfikowana średnica zewnętrzna rury ; Końiec rury (do 100mm od końców); Owalność = $D_{max}-D_{min}$										
	2,1	4,0	(mm)										
	>	≤	od -0,5 do +0,6										
	4,0	10,0	od -0,125 t do +0,150 t (gdzie t- wyspecyfikowana ścianka rury)										
Wydłużenie [A]	≥	≤	min. (%)										
	2,1	10,0	$A_f = 1940 \frac{A_{XC}^{0,2}}{U^{0,9}}$; gdzie: U - min. R _m (MPa), A _{XC} - odpowiedni do zastosowania przekrój poprzeczny próbki do próby rozciągania, wyrażony w mm ² , zaokrąglony do najbliższych 10mm ²										
Wytrzymałość na rozciąganie R _m	≥	≤	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	
	2,1	10,0	435	-	460	-	490	-	520	-			
Granica plastyczności [R _{0,5}]	≥	≤	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	
	2,1	10,0	320	-	360	-	390	-	415	-			
Szczelność (metoda: hydrostatyczna – płyn lub elektromagnetyczna)	≥	≤	Szczelna										
	2,1	10,0											
Trwałość	≥	≤	Niepowlekana										
	2,1	10,0											

A. Z. / W. K.

Deklarowane właściwości użytkowe															Uwagi
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Nominalna ścianka [mm]	Gatunek materiału													
		L245R/BR		L290R/X42R		L245N/BN		L290N/X42N							
		Wartości		Wartości		Wartości		Wartości							
Tolerancje średnicy i owalności	≥	≤	D (mm)		Tolerancje średnicy		Końce rury (mm)		Tolerancje owalności		Końce rury (mm)				
			Rura bez końców (mm)		Rura bez końców (mm)		Rura bez końców (mm)		Rura bez końców (mm)		Końce rury (mm)				
			od -0,8 do +0,4		od -0,8 do +0,4		od -0,8 do +0,4		1,2		0,9				
	2,1	10,0	D ≥60,3 ±0,0075 D		od -0,4 do +1,6		0,020 D		0,015 D						
Tolerancje grubości ścianki	≥	≤	Gdzie: D - wyspecyfikowana średnica zewnętrzna rury ; Końiec rury (do 100mm od końców); Owalność = $D_{max}-D_{min}$ (mm)												
	2,1	4,0	od -0,5 do +0,6												
	>	≤	od -0,125 t do +0,150 t (gdzie t- wyspecyfikowana ścianka rury)												
	4,0	10,0													
Wydużenie [A _f]	≥	≤	min. (%)												
	2,1	10,0	$A_f = 1940 \frac{A_{XC} \cdot 0,2}{l^{0,9}}$; gdzie: U - min. R _m (MPa), A _{XC} - odpowiedni do zastosowania przekrój poprzeczny próbki do próby rozciągania, wyrażony w mm ² , zaokrąglony do najbliższych 10mm ²												
	≥	≤	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	max. (MPa)		
	2,1	10,0	415	655	415	655	415	655	415	655	415	655	655		
Wytrzymałość na rozciąganie R _m]	≥	≤	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)			
	2,1	10,0	245	450	290	495	245	450	290	495	290	495			
	≥	≤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2,1	10,0	-	0,93	-	0,93	-	0,93	-	0,93	-	0,93			
Stosunek R _{0,5} / R _m	≥	≤	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)			
	2,1	10,0	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25			
	≥	≤	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)			
	2,1	10,0	-	0,43	-	0,43	-	0,43	-	0,43	-	0,43			
Równoważnik węgla [CE _{Pem}]	≥	≤	Szczelna												
	2,1	10,0	Niepowlekana												
	≥	≤													
	2,1	10,0													
Równoważnik węgla [CE _{Iw}]	≥	≤													
	2,1	10,0													
	≥	≤													
	2,1	10,0													
Szczelność (metoda: hydrostatyczna – płyn lub elektromagnetyczna)	≥	≤													
	2,1	10,0													
	≥	≤													
	2,1	10,0													
Trwałość	≥	≤													
	2,1	10,0													
	≥	≤													
	2,1	10,0													

A. Z. A. M. K.



ALCHEMIA S.A.

Oddział Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem

alchemia^{SA}



Deklarowane właściwości użytkowe													Uwagi
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Nominalna Ścianka t [mm]	Gatunek materiału											
		L 320N/X46N		L 360N/X52N		L 390N/X56N		L 415N/X60N		Wartości			
		Wartości		Wartości		Wartości		Wartości		Wartości			
Tolerancje średnicy i owalności	≥	≤	D (mm)		Tolerancje średnicy		Końce rury (mm)		Rura bez końców (mm)		Końce rury (mm)		
			Rura bez końców (mm)		Końce rury (mm)		Rura bez końców (mm)		Końce rury (mm)		Końce rury (mm)		
			D <60,3		od -0,8 do +0,4		1,2		0,9		0,9		
	2,1	10,0	D ≥60,3		±0,0075 D		od -0,4 do +1,6		0,020 D		0,015 D		
Tolerancje grubości ścianki	≥	≤	Gdzie: D - wyspecyfikowana średnica zewnętrzna rury ; Końiec rury (do 100mm od końców); Owalność = D _{max} -D _{min} (mm)										
	2,1	4,0	od -0,5 do +0,6										
	>	≤	od -0,125 t do +0,150 t (gdzie t- wyspecyfikowana ścianka rury)										
	4,0	10,0											
Wydłużenie [A _f]	≥	≤	min. (%)										
	2,1	10,0	U - min. R _m (MPa), A _{xc} - odpowiedni do zastosowania przekrój poprzeczny próbki do próby rozciągania, wyrażony w mm ² , zaokrąglony do najbliższych 10mm ²										
	≥	≤	$A_f = 1940 \frac{A_{xc}^{0,2}}{U_{0,9}}$; gdzie:										
	2,1	10,0	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	
Granica plastyczności [R _{10,5}]	≥	≤	435	655	460	760	490	760	520	760			
	≥	≤	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)			
	2,1	10,0	320	525	360	530	390	545	415	565			
	≥	≤	-	-	-	-	--	-	-	-			
Stosunek R _{10,5} / R _m	2,1	10,0	-	0,93	-	0,93	-	0,93	-	0,93			
	≥	≤	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)			
	2,1	10,0	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25		Wg uzgodnień	
	≥	≤	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)		max. (%)	
Równoważnik węgla [CE _{IW}]	2,1	10,0	-	0,43	-	0,43	-	0,43	-	0,43		Wg uzgodnień	
	≥	≤											
	2,1	10,0	Szczelna										
	≥	≤	Niepowlekana										

A. Zylak



ALCHEMIA S.A.

Oddział Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem

alchemia^{SA}



Deklarowane właściwości użytkowe														Uwagi
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Nominalna ścianka [mm]	Gatunek materiału												
		L245NE/BNE		L290NE/X42NE		L360NE/X52NE		L415NE/X60NE						
		Wartości		Wartości		Wartości		Wartości		Tolerancje owalności				
Tolerancje średnicy i owalności	≥	≤	Tolerancje średnicy		Końce rury (mm)		Rura bez końców (mm)		Końce rury (mm)					
	2,1	10,0	±0,5 lub ±0,0075 D (która jest większa)		±0,5 lub ±0,005 D (która jest większa)		0,020 D		0,015 D					
	Gdzie: D - wyspecyfikowana średnica zewnętrzna rury ; Końiec rury (do 100mm od końców); Owalność = $D_{max}-D_{min}$													
Tolerancje grubości ścianki	≥	≤	(mm)											
	2,1	4,0	od -0,5 do +0,6											
	>	≤												
Wydłużenie [A _f]	≥	≤	od -0,125 t do +0,150 t (gdzie t- wyspecyfikowana ścianka rury)											
	4,0	10,0												
	≥	≤	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)		
Wytrzymałość na rozciąganie R _m	≥	≤	24	-	23	-	22	-	20	-				
	2,1	10,0	Procentowe wydłużenie po zerwaniu próbki A _r określone dla próbki proporcjonalnej o długości pomiarowej równej 5,65 √ S_o , gdzie S _o – początkowy przekrój poprzeczny próbki.											
	≥	≤	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)		
Granica plastyczności [R _{0,5}]	≥	≤	415	655	415	655	460	760	520	760				
	2,1	10,0	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)	min. (MPa)	max. (MPa)				
	≥	≤	245	440	290	440	360	510	415	565				
Stosunek R _{0,5} / R _m	≥	≤	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2,1	10,0	-	0,80	-	0,85	-	0,85	-	0,85				
	≥	≤	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)				
Równoważnik węgla [C _{PEcm}]	2,1	10,0	-	0,25	-	0,25	-	0,25	-	0,25	Wg uzgodnień			
	≥	≤	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)	min. (%)	max. (%)				
	2,1	10,0	-	0,42	-	0,42	-	0,43	-	0,43	Wg uzgodnień			
Szczelność (metoda: hydrostatyczna – płyn lub elektromagnetyczna)	≥	≤	Szczelna											
	2,1	10,0												
	≥	≤	Niepowlekana											
Trwałość	≥	≤												
2,1	10,0													

A. Zdz. Walcownia

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta..

W imieniu producenta podpisał:

Janusz Siemieniec, Prokurent Alchemia S.A. (Oddział Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem)

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)


PROKURANT
ALCHEMIA S.A.
Janusz Siemieniec

Zawadzkie, 26-10-2018

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)

